

TYPENKENNBLATT

Zinkweiss Harzsiegel®

(Stand: 08.07.2019)



www.recylex.eu/hzo

TECHNISCHE DATEN	ZnO	%	99,7 -99,9
	Pb	%	0,005
	Cd	%	0,03
	Cu	%	0,0001
	Fe	%	0,0005
	Mn	%	0,00001
	ph-Wert		7,5 – 8,5
	Unlöslichkeit in HCL	%	0,05
	Siebrückstand 32 µm	%	0,05
	Dichte	g/ml	5,6
	Schüttdichte	g/ml	0,4

QUALITÄTEN Zinkweiss HARZSIEGEL® wird, abgestimmt auf den jeweiligen Verwendungszweck, mit unterschiedlichen spezifischen Oberflächen produziert und geliefert.

Zinkweiss HARZSIEGEL®		UF	F	Standard	GR
Spezifische Oberfläche	m ² /g	10	7	5	3
Glühverlust 750° C	%	0,6	0,6	0,3	0,3

EINSATZGEBIETE Reifen- und Gummiindustrie
Glas und Keramik
Lack- und Klebstoffindustrie
Elektronik

LIEFERFORMEN Weißes Pulver frei von Fremdstoffen
Zinkweiss HARZSIEGEL® ist auch als Weich- oder Hartgranulat lieferbar (frei von Fremdstoffen).

VERPACKUNG

- 25 kg net Papiersäcke (Zinkweiss HARZSIEGEL® Standard und GR)
- 20 kg net Papiersäcke (Zinkweiss HARZSIEGEL® UF und F)
- Big Bags / FIBCs mit unterschiedlichen Füllgewichten

LAGERFÄHIGKEIT bei sachgerechter Lagerung mindestens 6 Monate